



Шаг 1

Поверхность, на которую будет наноситься магнитная краска, должна быть ровной. Не наносите краску на влажные поверхности, например, на свежую штукатурку или влажные стены комнаты. Никогда не смешивайте магнитную краску с водой или другими латексными красками. Накройте окружающую площадь, чтобы избежать попадания на нее брызг и подтеков краски.

Шаг 2

Чтобы получить необходимую толщину слоя, наносите краску валиком с коротким синтетическим ворсом (велюровым). Равномерно распределите краску, чтобы обеспечить одинаковую силу магнитного притяжения. Чем больше слоев, тем сильнее магниты будут “прилипать” к стене. Проверьте силу магнитного притяжения стены после нанесения второго слоя краски и при необходимости нанесите третий слой. Не заштукатуривайте окрашенную поверхность, в этом случае краска утратит свои магнитные свойства. Ожидая, пока очередной слой краски высохнет, поместите валик и поддон в полиэтиленовый пакет во избежание высыхания.



Шаг 3

Дайте каждому слою краски высохнуть в течение минимум четырех часов, это гарантирует, что следующий слой будет надежно приставать к основе. Если основа не является гигроскопической (например дверь), время высыхания будет вдвое больше. На поверхность сначала нанесите грунтовку на водной основе для предотвращения отслаивания краски.

Шаг 4

Спустя 24 часа Вы можете наносить поверх магнитной водорастворимой краской любого цвета. Если основа неровная, время высыхания увеличивается вдвое. Мы советуем в качестве завершающего слоя использовать водорастворимую матовую краску. Она прочно держится, легко моется и надежно защищает основу от повреждений. Прежде чем выбрать какой-либо другой вариант, свяжитесь с нами, чтобы получить профессиональную консультацию.

Шаг 5

Стена готова. При повторном перекрашивании стены, необходимо обновить слой магнитной краски на ней.



www.LeVanille.com

МАГНИТНАЯ КРАСКА



КРАСКА, КОТОРАЯ
ПРИТЯГИВАЕТ!

www.LeVanille.com

Правила безопасности

Первая помощь/общая информация:

В случае малейших сомнений или при проявлении симптомов отравления следует обратиться к врачу.

В случае контакта с кожей: немедленно снимите загрязненную одежду. Тщательно вымойтесь водой с мылом. Не пользуйтесь растворителями или разбавителями.

При попадании в глаза: выньте контактные линзы. Прополоските глаза большим количеством проточной воды в течение 10–15 мин. В случае попадания в желудочно-кишечный тракт обычно не вызывает рвоты, но при проявлении каких-либо болезненных ощущений немедленно проконсультируйтесь с врачом. Дайте пациенту полежать.

При нанесении покрытия напылением: используйте маску с принудительной подачей воздуха.

Другие средства защиты: проводить покрасочные работы следует только в хорошо проветренных помещениях. Вместо маски с принудительной подачей воздуха можно использовать маску с комбинированным фильтром.

Защита рук: необходимо носить защитные перчатки, стойкие к растворителю.

Защита глаз: надевайте защитные очки.

Защита тела: работники должны пользоваться антистатической одеждой, сделанной из натурального или огнеупорного синтетического материала.

После контакта с продуктом следует вымыть все части тела.

Экологическая информация. не позволяйте попадать в воду или канализационную систему.

Инструкции по утилизации: использованные упаковки должны быть полностью опустошены. После этого они могут быть переработаны. Неопустошенные упаковки следует рассматривать как отходы.

Дополнительную информацию Вы можете получить:

тел.: +38 (044) 229 22 29

mailme@levanille.com

www.levanille.com

Инструкции по применению

Перед использованием ХОРОШО ПЕРЕМЕШАЙТЕ краску, чтобы частицы металла распределились равномерно. Не РАСТВОРЯЙТЕ краску и не СМЕШИВАЙТЕ ее с другой краской или водой. Магнитную краску можно использовать только в сухом закрытом помещении. Если Вы хотите, чтобы краску впоследствии можно было легко удалить, нанесите ее на обои. Гладкая основа обеспечит Вам лучшие результаты. Если Вы собираетесь применять магнитную краску для окраски дверей, сначала воспользуйтесь грунтовкой на водной основе. Подготовьте окрашиваемую поверхность так же, как и для обычной краски для стен. Нанесите два или больше слоя валиком из шерсти. Дайте краске высокнуть в течение четырех часов после нанесения каждого слоя. Чем больше слоев Вы нанесете, тем лучше магниты будут «прилипать» к поверхности. Одним литром можно покрыть приблизительно 2 м² минимум двумя слоями. Через 24 часа Вы можете наносить любую краску для стен на водной основе, выбранного Вами цвета. Протрите запачканые поверхности влажной тканью. Промойте инструменты водой с мылом.

Это важно: после использования тщательно закройте банку. Храните ее в теплом месте, недоступном для детей.

Техническая информация

Описание: краска на основе дисперсии акрилата.

Использование: как настенная краска для внутренних профессиональных ремонтных работ.

Применение: Наложите минимум три слоя краски, чтобы создать основу, способную притягивать магниты. После этого стены можно покрывать краской любого цвета. Краска предназначена для внутреннего использования.

Сухая порошковая краска: толщина влажного слоя 100 мкм. Готова к малярным работам. Подсыхает приблизительно через час, через два – можно дотрагиваться, полное высыхание наступает через 4 часа.

Взаимодействие с огнем (DIN 53213): не огнеопасна.

Условия внешней среды: температура в помещении от 15 до 25°С. Относительная влажность воздуха от 40 и 70%. Средство для очистки инструмента: вода.

Принудительная сушка: не применяется.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – 58 мкм; влажного – 100 мкм.
Идеальное покрытие: приблизительно 10 м²/л для 58 мкм сухой поверхности в один слой.

Реальное покрытие: зависит от способа нанесения, качества основы и состояния покрываемой поверхности.